

Grilith Holzkitt (Stucco per legno al solvente)

50970 in poi



Descrizione

Lo stucco per legno Grilith Holzkitt 50970 in poi è un mastice riempitivo al solvente a base di segatura/resina alchidica/nitrocellulosa.

Campi di utilizzazione

Per la correzione di piccoli difetti, per l'applicazione prima della carteggiatura iniziale del legno.

Lavorazione

Viscosità del prodotto fornito	Stucco per legno pastoso Un impasto troppo duro può essere reso più malleabile con il diluente Grilith Verdünnung.
Preparazione del supporto	Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di grasso, cera e resina. Lo stucco Grilith Holzkitt va utilizzato preferibilmente prima della carteggiatura iniziale (sgrossatura) con moderatezza e solo per piccoli difetti. Il materiale steso non deve occupare un'area più ampia del difetto da correggere.
Scelta della tonalità	La tonalità della stuccatura deve corrispondere a quella della superficie finita. Se si prevede l'uso di un colorante, la tinta dello stucco per legno Grilith Holzkitt deve essere scelta all'incirca nella stessa tonalità del colorante.
Applicazione	Con uno scalpello o una piccola spatola, Grilith Holzkitt viene steso nel punto da correggere esercitando una certa pressione e, se necessario, più di una volta. In caso di applicazione ripetuta, occorre assicurarsi che l'impasto steso sia ben asciutto. Infine, lisciare il punto riparato con una spatola umida. L'applicazione di due strati sottili assicura risultati migliori di un solo strato più spesso.

12-09 (sostituisce 03-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Tempo di essiccazione	Circa 2 - 4 ore a temperatura ambiente, a seconda dello spessore dello strato. Grilith Holzkitt 50970 in poi deve essere essiccato in profondità. Si consiglia di far asciugare lo stucco prima di un'ulteriore lavorazione (carteggiatura, colorazione, verniciatura...), durante una notte a temperatura ambiente, al fine di evitare un calo fisico del materiale.
Sovraverniciatura	Sullo stucco essiccato è possibile applicare un colorante e sovraverniciarlo con vernici per mobili diluibili all'acqua o a base solventi.
Indicazioni particolari	Prima di iniziare il lavoro eseguire un'applicazione campione (con il ciclo completo) per controllare che la scelta della tonalità sia corretta!

Consultare la relativa **Scheda di sicurezza**.

Tonalità

Ahorn	Acero	50970
Fichte/Birke/Esche	Abete rosso/betulla/frassino	50971
Natur	Naturale	50972
Kiefer	Pino silvestre	50973
Eiche	Rovere	50974
Buche/Lärche	Faggio/larice	50975
Nussbaum	Noce	50976
Erle	Ontano	50977
Nussbaum Dunkel	Noce scuro	50978
Kirschbaum	Ciliegio	50979
Mahagoni	Mogano	50980
Weiß	Bianco	50981
Schwarz	Nero	50982

Ulteriori indicazioni

Diluyente	Grilith Verdünnung 80047
Durata del prodotto (temperatura ambiente 20 °C)	2 anni in confezioni originali non aperte – proteggere la confezione da irradiazione solare diretta; non conservare a oltre +30 °C!

Confezioni

100 ml, 200 ml, 1 l